

ПАСПОРТ № 67-4 /26

Заказчик: ООО "Сантехкомплект"

Основание: УПД № 48 от 21.05.2026 г.

Условное обозначение	Условное давление МПа	Марка стали	Механические свойства металла					Химический состав металла						Количество шт.
			Предел прочности при растяжении Н/мм ²	Предел текучести Н/мм ²	Относит. удлинение, %	Относит. сужение, %	Твердость, HB	C	Si	Mn	P	S	Cr	
Фланец ГОСТ 33259-15 50-25-01-1-B-ст20-IV	2,5	Сталь 20	465	345	31,0	66	139	0,18	0,21	0,54	0,007	0,011	0,01	500
Фланец ГОСТ 33259-15 80-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	485	345	32,0	67	131	0,22	0,22	0,56	0,014	0,015	0,25	528
Фланец ГОСТ 33259-15 150-16-01-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	481	290	34,6	68	127	0,18	0,19	0,53	0,014	0,015	0,08	125
Фланец ГОСТ 33259-15 200-10-01-1-B-ст20-IV	1,0	Сталь 20	450	325	27,0	60	128	0,19	0,22	0,53	0,01	0,011	0,09	119
Фланец вр ГОСТ 33259-15 50-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	480	340	38,5	68	137	0,2	0,21	0,57	0,009	0,009	0,1	1239
Фланец вр ГОСТ 33259-15 80-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	465	350	32,5	66	131	0,19	0,21	0,55	0,008	0,009	0,11	630
Фланец вр ГОСТ 33259-15 200-16-11-1-B-ст20-IV	1,6	Сталь 20	450	290	32,0	66	127	0,019	0,22	0,54	0,009	0,012	0,08	756
Фланец вр ГОСТ 33259-15 65-40-11-1-B-ст20-IV	4,0	Сталь 20	490	315	34,0	64	135	0,19	0,23	0,53	0,005	0,012	0,1	39

Продукция: фланцы ГОСТ 33259-15 серийный выпуск.

Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 33259-15

Размеры фланцев соответствуют требованиям ГОСТ 33259-15

Условия применения фланцев по ГОСТ 12816-80, по рабочему давлению - в соответствии с ГОСТ 33259-15

Материал фланцев - сталь 20 , сталь 09Г2С

Изготовлено из группы поковок IV ГОСТ 8479-70

Сертификат соответствия: РОСС RU. 32001.04. ИБФ1. ОСП28.76812 до 19.05.2028 г.



